

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 1, AGOSTO 2021

MORTERO PARA PAÑETE



IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS



MORTERO PARA PAÑETE

Es una mezcla lista elaborada con una combinación de agregados finos, cemento y aditivos especiales, que buscan obtener una aplicación de pañete o revestimiento con acabado estético en sus diferentes aplicaciones.

USOS:



- Revestimiento de muros o paredes de ladrillos, bloques y superficies de concreto.



- Uso en interior. Si se aplica en exterior, se debe complementar con protección adecuada para la intemperie.



Acabados lisos o rústicos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

- Agregar 8 litros de agua (2.1 galones), por cada funda de 42.5 kg
- Mezclar hasta obtener la consistencia deseada.
- Dejar reposar por 5 minutos; volver a mezclar antes de usar.
Se debe remezclar para mantener su consistencia

BENEFICIOS:

- Fácil preparación. Solamente agregar agua.
- Ahorro en tiempos de preparación.
- Bajo porcentaje de desperdicio.
- Excelente manejabilidad.
- Mejor acabado en superficies.
- Buena adherencia a las superficies de aplicación.
- Reducción de costos totales en ejecución de obra.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIÓN PRODUCTO	NORMA ENSAYO	NORMA ESPECIFICACIÓN ASTM C 270	RESULTADO ARGOS
Fluidez	ASTM C 1437	110 ± 5	110 ± 5
Contenido de Aire	ASTM C 231	Máx. 20%	< 20%
Resistencia Compresión 28 días	ASTM C 109	Min. 52.7 k g/cm ² (5.2 MPa)	> 52.7 k g/cm ² (5.2 MPa)
Tiempo Fraguado	ASTM C 191	-	Inicial > 120 min
Rendimiento por funda 42.5 kg (a 1cm de espesor)			Aprox. 2 m ²

PRESENTACIONES

Sacos de 42.5 kg



RECOMENDACIONES, RENDIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO DEL SACO DE MORTERO Asegúrese de usar la postura correcta para levantar este saco 	 ALMACENE ESTE PRODUCTO EN AMBIENTES SECOS Y EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO	 EVITE LA INGESTIÓN Y LA INHALACIÓN	 EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LOS OJOS
		 MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS	 EVITE EL CONTACTO PROLONGADO CON LA PIEL

RECOMENDACIONES

- Es un producto exclusivo para pañete.
- Controlar la cantidad de agua para obtener cierta fluidez. El exceso de agua puede alterar las propiedades mecánicas de la mezcla. Usar agua libre de impurezas.
- Emplear condiciones adecuadas para mezclado, transporte, colocación y curado.
- Garantizar que la superficie esté limpia de polvo, aceite, grasa u otros materiales que puedan contaminar la mezcla.
- Humedecer la superficie antes de aplicar la mezcla.
- No añadir otro producto para elaborar la mezcla.

ALMACENAMIENTO:

- Se recomienda almacenar las fundas bajo techo, protegido de humedad, en un lugar fresco y ventilado.
- Conservar las fundas encima de paletas o estibas. Evitar su almacenamiento en el suelo y en contacto con las paredes.
- Se recomienda almacenar el producto en estibas (48x40 pulgadas) de 10 niveles de 5 fundas.
- Se recomienda usar el producto una vez la funda es abierta. Una vez abierta, se debe proteger contra fuentes de humedad y aire.

ESTAMOS PARA AYUDAR

En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate con nuestros canales de atención:

LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
809 508 87 87

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta nuestra página web:

WWW.ARGOS.COM.DO



@cementosargosrd



Cementos Argos Dominicana



ARGOS

Empresa de cemento del



GRUPO ARGOS